



1085 CPD 0010

FLAGON SV

www.flag.it

COMPOSIZIONE

Manto sintetico in PVC-P, ottenuto per spalmatura. Composto da Plastisol di differenti proprietà chimico-fisiche e stabilizzato dimensionalmente con velo di vetro da 50 g/m².

Prodotto in stabilimento certificato UNI EN ISO 9001:2000 (sistema di qualità aziendale) e UNI EN ISO 14001 (sistema ambientale).

Strato di segnalazione signal-layer inferiore al 25% della massa del materiale. Posa in opera da parte di installatori approvati da Flag S.p.A. Finiture ed accessori con elementi prodotti ed approvati da Flag S.p.A.

CARATTERISTICHE

- Resistenza ad agenti atmosferici e raggi U.V.
- Assenza di ritiro dimensionale
- Imputrescibilità

- Resistenza al punzonamento
- Adattabilità ai movimenti strutturali
- Flessibilità a basse temperature
- Permeabilità al vapore

AREA DI UTILIZZO

COPERTURE

- Coperture Zavorrate:
 - superfici orizzontali non pedonali - zavorramento a ghiaia
 - superfici orizzontali pedonali - zavorramento con quadrotti
 - superfici orizzontali a tetto rovescio
 - superfici orizzontali a tetto sandwich
 - superfici verticali a vista
- Coperture fissate meccanicamente:
 - superfici verticali a vista

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

	FLAGON SV 120	FLAGON SV 150	FLAGON SV 180	FLAGON SV 200	FLAGON SV 240	Metodo di prova
Spessore (mm)	1,2	1,5	1,8	2,0	2,4	UNI EN 1849-2
Peso (Kg/m ²)	1,50	1,80	2,15	2,40	2,90	UNI EN 1849-2
Carico a rottura (provetta rettangolare) (N/mm ²)	≥ 9,0	≥ 9,0	≥ 9,0	≥ 9,0	≥ 9,0	UNI EN 12311 - 2
• valore medio produzione	L. 10,64	T. 10,25	L. 10,39	T. 10,01	L. 10,76	T. 10,67
• deviazione standard	L. 0,32	T. 0,34	L. 0,26	T. 0,22	L. 0,30	T. 0,32
	L. 10,75	T. 10,56	L. 10,75	T. 10,56	L. 10,84	T. 10,63
	L. 0,19	T. 0,27	L. 0,19	T. 0,27	L. 0,29	T. 0,31
Allungamento a rottura (rprovetta rettangolare) (%)	≥ 200	≥ 200	≥ 200	≥ 200	≥ 200	UNI EN 12311 - 2
• valore medio produzione	L. 243	T. 237	L. 254	T. 243	L. 250	T. 241
• deviazione standard	L. 10,1	T. 8,4	L. 10,3	T. 9,2	L. 9,3	T. 7,8
	L. 260	T. 257	L. 260	T. 257	L. 263	T. 252
	L. 10,3	T. 8,8	L. 10,3	T. 8,8	L. 9,7	T. 9,8
Resistenza alla lacerazione (N)	≥ 110	≥ 135	≥ 160	≥ 170	≥ 200	UNI EN 12310 - 2
Resistenza all'impatto (mm)	≥ 450	≥ 800	≥ 900	≥ 1000	≥ 1500	DIN 16726-5.12
Piegatura a freddo (°C)	≤ - 25	≤ - 25	≤ - 25	≤ - 25	≤ - 25	UNI EN 495 - 5
Resistenza alla pressione idrostatica (6 ore a 0,5 MPa)	impermeabile	impermeabile	impermeabile	impermeabile	impermeabile	UNI EN 1928 met. B
Stabilità dimensionale dopo 6 ore a 80°C (%)	≤ ± 0,1	≤ ± 0,1	≤ ± 0,1	≤ ± 0,1	≤ ± 0,1	UNI EN 1107 - 2
Resistenza all'invecchiamento artificiale (U.V.)	nessuna fessurazione	nessuna fessurazione	nessuna fessurazione	nessuna fessurazione	nessuna fessurazione	UNI EN 1297
Resistenza all'azione perforante delle radici	nessuna perforazione	nessuna perforazione	nessuna perforazione	nessuna perforazione	nessuna perforazione	DIN 4062
Resistenza alla grandine su supporto rigido (m/s)	≥ 25	≥ 25	≥ 25	≥ 25	≥ 25	UNI EN 13583
Invecchiamento termico accel. 168 g. a 70°C Piegatura a freddo (°C)	≤ - 25	≤ - 25	≤ - 25	≤ - 25	≤ - 25	UNI EN 1296
Resistenza saldature - pelatura (N/50 mm)	≥ 150	≥ 150	≥ 150	≥ 150	≥ 150	UNI EN 12316 - 2
Resistenza saldature - trazione	rottura esterna	rottura esterna	rottura esterna	rottura esterna	rottura esterna	UNI EN 12317 - 2
Resistenza all'urto (mm)	20	20	10	10	10	UNI EN 12691
Resistenza al punzonamento statico (kg)	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 20	UNI EN 12316

STANDARD DI PRODUZIONE

Spessore	1,2 mm	1,5 mm	1,8 mm	2,0 mm	2,4 mm	
Larghezza	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m	
Lunghezza	20 m	20 m	20 m	20 m	20 m	
Colore	grigio chiaro					

Il manto per la sua formulazione NON è soggetto agli obblighi derivanti dalla normativa CEE 79/831 sulle sostanze pericolose. Nel caso in cui il prodotto debba essere smaltito come rifiuto, si consiglia l'invio in discarica autorizzata o in un inceneritore dotato di camera di postcombustione e lavaggio dei fumi.

**FLAG GROUP**

Flag S.p.A. - via Industriale dell'Isola, 3 - 24040 Chignolo D'Isola (Bergamo) - Italy - Tel. +39.035.494.09.49 - Fax +39.035.494.06.49 - e-mail: info@flag.it