



DESCRIZIONE

SOPRADERE è un formulato a base bitume e solventi volatili con aggiunta di additivi adesivizzanti.

| CARATTERISTICHE | SOPRADERE |
|--------------------------------|---|
| Stato Fisico | Liquido di colore nero. prodotto essiccato, film di colore nero. |
| Massa Volumica a 25°C | 940 kg/m ³ |
| Residuo secco | 40% |
| Viscosità Tazza Ford 4 a 20° C | Da 20 a 25 sec |
| Flash point | +30° C |
| Essiccamento su calcestruzzo | Inferiore ad 1 ora |

CONFEZIONAMENTO E CONSUMI

Latte da 5 e da 30 litri
I consumi sono in base al tipo di impiego e alla natura del supporto.
Su supporto corrugato e poroso (latero-cemento o legno): 0,25 litri/m²
Su supporto liscio e non poroso (metallo) il consumo risulta essere nettamente inferiore.

IMPIEGO

SOPRADERE è un promotore di adesione (primer) a freddo per supporti quali latero-cemento, metallo o legno. SOPRADERE favorisce la buona adesione dei prodotti bituminosi applicati a caldo.

APPLICAZIONE

SOPRADERE si applica a spatola o rullo su supporto asciutto e pulito. Lasciare asciugare completamente prima di applicare il manto bituminoso

INDICAZIONI PARTICOLARI

- ✓ SOPRADERE è un prodotto infiammabile
- ✓ Conservare lontano da fiamme libere o scintille.
- ✓ Non fumare
- ✓ In locali chiusi, areare bene, se necessario anche con apparecchi per ventilazione forzata, prevedendo eventuale sorveglianza esterna.
- ✓ Prima dell'uso di fiamma libera, è fortemente consigliato allontanare, di almeno 10 metri, le latte, piene o vuote che siano.
- ✓ Osservare le precauzioni indicate sulla confezione.

Per ogni ulteriore informazione, consultare la Scheda di Sicurezza attualmente in vigore.